

Bewährtes noch besser – Dichtmassen von Elring



	Curil™ T2	Curil™ T2 ProfiPress	Dirko™ HT	Dirko™ HT	Dirko™ HT	Dirko™ HT ProfiPress	Dirko™ HT	Dirko™	EL-Liq 73	EL-Liq 74	EL-Loc 43	EL-Loc 70	EL-Add 48	EL-Fil 77
Art.-Nr. Verpackungsgröße	471.081 70 ml 252.869 500 ml	471.181 200 ml	036.164 70 ml 610.023 310 ml	030.793 70 ml	006.553 70 ml	471.501 200 ml	705.708 70 ml 465.766 310 ml	216.910 310 ml	777.792 50 ml	461.682 50 ml	700.501 10 ml 954.000 50 ml	700.521 10 ml 954.010 50 ml	954.030 50 ml	954.020 50 ml
Farbe	grün	grün	grau	beige	schwarz	schwarz	rot	transparent	gelb-grün	orange	blau	türkisgrün	grün	gelb
Anwendung	Flächendichtung	Flächendichtung	Spaltabdichtung/ Flächendichtung	Spaltabdichtung/ Flächendichtung	Spaltabdichtung/ Flächendichtung	Spaltabdichtung/ Flächendichtung	Spaltabdichtung/ Flächendichtung	Spaltabdichtung/ Flächendichtung	mittelfeste Flächendichtung	mittelfeste Flächendichtung	Schrauben- sicherung	Schrauben- sicherung	Fügeverbindung	Rohrgewindedich- tung
Aushärtung	keine, dauerplas- tisch	keine, dauerplas- tisch	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit	Luftausschluss + Metallkontakt	Luftausschluss + Metallkontakt	Luftausschluss + Metallkontakt	Luftausschluss + Metallkontakt	Luftausschluss + Metallkontakt	Luftausschluss + Metallkontakt
Spaltfüllvermögen	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,25 mm			≤ 0,20 mm	
Gewindegröße											≤ M36	≤ M20		≤ M80
Temperaturbereich	-55 °C bis +270 °C	-55 °C bis +270 °C	-60 °C bis +315 °C	-60 °C bis +315 °C	-60 °C bis +315 °C	-60 °C bis +315 °C	-60 °C bis +315 °C	-60 °C bis +250 °C	-55 °C bis +180 °C	-55 °C bis +180 °C	-55 °C bis +180 °C	-55 °C bis +180 °C	-55 °C bis +180 °C	-55 °C bis +180 °C
Metall-Metall- Oberfläche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Metall-Kunststoff- Oberfläche	X	X	X*	X*	X*	X*	X*	X*						
Kunststoff-Kunststoff- Oberfläche	X	X	X*	X*	X*	X*	X*	X*						
Ölbeständigkeit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kraftstoffbeständigkeit	X	X							X	X	X	X	X	X
Kühlmittel- beständigkeit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Viskosität									☼	☼	☼☼	☼☼☼	☼☼☼	☼
Wiederinbetriebnahme nach	sofort	sofort	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 30 min	3 – 6 h	3 – 6 h	3 – 6 h	3 – 6 h	3 – 6 h	3 – 6 h
Demontage	sehr einfach	sehr einfach												
Entfernung alter Dicht- masse	Reiniger, Tuch	Reiniger, Tuch	Schaber, Bürste, Reiniger, Tuch	Schaber, Bürste, Reiniger, Tuch	Schaber, Bürste, Reiniger, Tuch	Schaber, Bürste, Reiniger, Tuch	Schaber, Bürste, Reiniger, Tuch	Schaber, Bürste, Reiniger, Tuch	Heißluft 250 °C, Bürste, Reiniger, Tuch	Heißluft 250 °C, Bürste, Reiniger, Tuch	Heißluft 250 °C, Bürste, Reiniger, Tuch	Heißluft 250 °C, Bürste, Reiniger, Tuch	Heißluft 250 °C, Bürste, Reiniger, Tuch	Heißluft 250 °C, Bürste, Reiniger, Tuch

*Kunststoffe außer PP, PE, PTFE, EPDM, APTK, Neopren, Butyl, Schaumstoffe | ☼ = hochviskos, dickflüssig | ☼☼ = mittelviskos | ☼☼☼ = niedrigviskos, dünnflüssig
Die hier gemachten Angaben wurden aufgrund langjähriger Erfahrung mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Es kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, da ein Erfolg nur dann sichergestellt ist, wenn die besonderen Umstände jedes Einzelfalls berücksichtigt werden.



Online-Dichtmassenberater:
In 3 Schritten zu Ihrem Produkt.



Haben Sie noch Fragen?
Weitere Informationen finden Sie
in unseren Dichtmassen FAQs.

CS00087 0624 DE

Elring-Service-Hotline
+49 7123 724-799
service@elring.de
www.elring.de

